



Ideal geeignet für:

- ✓ Schlaglöcher und ähnlichen Deckenschäden
- ✓ Frostaufbrüche
- ✓ zum Anrampen von Auffahrten und Übergängen
- ✓ zum Reparieren von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen

Bitumit Reparaturasphalt 0-5 mm

Die schnelle und fachgerechte Beseitigung von Schäden



Anwendungsgebiete:

Mischgut für den Straßenunterhaltungsdienst der Kommunen und der Länder, für den Baustoffhandel und Kleinverbraucher zum Beseitigen von Schäden auf Asphaltdecken, Behandeln von Einbaunähten, Nacharbeiten von Fertigerriefen, Ausbessern von Frostaufbrüchen, Schlaglöchern.

Geeignet zum Ausgleichen von Asphaltdecken an Einlaufrosten, Kanaldeckeln und hohen Bordsteinkanten, für die schnelle und fachgerechte Beseitigung von Schlaglöchern und ähnlichen Deckenschäden, für die schnelle und fachgerechte Beseitigung von Frostaufbrüchen, zum Anrampen von Auffahrten und Übergängen, zum Reparieren von Straßen, Plätzen, Rad- und Gehwegen.



Eigenschaften:

Bitumit Reparaturasphalt wird in gebrauchsfertiger Zusammensetzung geliefert. Durch Abdunsten des eingesetzten Verschnittmittels erreicht das Mischgut seine Endhärte. Reparaturasphalt wird kalt eingebaut und ist bei nahezu allen Witterungsbedingungen anwendbar, auch bei Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen.

Bitumit Reparaturasphalt enthält hochwertige Haftmittelzusätze. Es haftet daher gut auf feuchten Unterlagen. Reparaturflächen sind sofort nach Herstellung befahrbar. Bitumit Reparaturasphalt ist frei von Teerbestandteilen. Es ist damit umweltverträglich und kann später als Ausbaupasphalt ohne Einschränkung wiederverwendet werden.



Verarbeitungshinweise:

Bitumit Reparaturasphalt lässt sich leicht und problemlos im Handeinbau verarbeiten. Der Untergrund muss tragfähig und sauber sein, lose Bestandteile entfernen, der Untergrund darf feucht sein. Bitumit Reparaturasphalt etwas überhöht einbauen, mit Rüttelplatte und Handstampfer verdichten und mit Sand oder Split abstreuen. Einbaudicke 1-3 cm in einer Lage (Lagenweise verdichten).

Zur Haftverbesserung Ausbesserungen unter 1 cm Dicke und Betonuntergründe mit 0,20 – 0,30 l/m² lösemittelhaltigem Bitumenvoranstrich vorstreichen. Ausgebesserte Flächen sind sofort bis 30 km/h befahrbar bzw. begehbar. Kein Gefahrstoff gemäß GefahrstoffV. Sicherheitsratschläge (S-Sätze): S 20/21 Bei der Arbeit nichts essen,

trinken, rauchen. S 24/25 Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden.

Vorteile:

- ✓ Verarbeitung bis minus 10 Grad C° möglich.
- ✓ Lagerstabil bis 12 Monate.
- ✓ Einfach zu verarbeiten